Trigomating

ARBEIDSPROSEDYRE

Premiere Produkter

Forhåndsrengjøring - Belagte overflater



- Hvis det er smuss eller merker på overflaten, slip det øverste laget av belegget tørt med en grønn Pad og enkeltskivemaskin og sug av etterpå.
- Fjern rester av smuss og slitt belegg helt fra overflaten med en lett våtmopp.

TRIGOMATING - Klargjøring av løsning



21053

- Trigomat bør fortynnes etter behov for nivået på den slitte overflaten.
- **Dosering**: Mellom 1:1 og 1:10 (på 10 liter kaldt vann)
- **Trinn**: Mellom 3 til 4 uker er foreslått – jo lenger du ikke trigomating, desto sterkere bør blandingen være

TRIGOMATING

>> Ved å bruke TRIGOMATINGSSYSTEM vil topplaget bli restaurert <<



21054

- Uten tørketid begynner Trigomating umiddelbart (uten gulvvarme)
- Fortynnet Trigomat påføres direkte på gulvet og fordeles ut med en mopp.
- Avhengig av overflaten endre mopper i bruk
- **Tørketider**:
  1:10 → etter ca. 10 min så kan du tråkke på gulvet (avhengig av fuktighet)
  1:1 → etter ca. 30 min så kan du tråkke på gulvet (avhengig av fuktighet)
- Ingen ekstra lag bygges
- Hvis du polerer etterpå med høyhastighetsmaskin og Naturpad, så gjør dette overflaten mer kompakt, dette kan også gjøres med en single disc maskin og en rød pad.



FØRSTE VEDLIKEHOLDSRENGJØRING **ETTER 24 TIMER** ETTER PÅFØRING AV TRIGOMATING SYSTEM!

Anbefaling!
Tørk av med BLUE STAR OCEAN
Dosering: 10 ml rengjøringsmiddel på 8 liter kaldt vann!

Les mer om produktet på vår hjemmeside www.premiere-produkter.no